

L-SPRAY T-34 UMX IGN R To je proizvod na bazi elastomera i smola u otopini. Njegov visoki udio suhe tvari minimizira štetne emisije za okoliš i zdravlje rukovatelja.

Primjena

Pogodan je za lijepljenje ekspandiranih poliuretana na bazi polietera i poliestera samih sa sobom, drvom, prirodnim i sintetičkim materijalima, metalom, plastikom itd.

Upute za uporabu

Prskajte pištoljem s mlaznicom Ø 1,9 mm pod tlakom od 3-5 bara. Za primjenu su prikladni i uobičajeni bezzračni sistemi (pod tlakom).

Provjerite jesu li materijali koji se lijepe čisti i suhi, uklanjajući sve tragove prašine, prljavštine ili drugih nečistoća s površina.

U slučaju nanošenja samo na jednu stranu, poprskajte obilnu količinu ljepila po površini, spojite odmah ili unutar 5 minuta i ravnomjerno pritisnite.

Pakiranje

Isporučuje se u bačvama od 170 kg, bačvicama od 50 kg te limenkama od 15 kg, 5kg i 1kg.

Ograničenje

Pažnja!! Osigurajte da je sva oprema koja se koristi za rukovanje pravilno uzemljena kako bi se izbjeglo nakupljanje elektrostatskog naboja.

Skladištenje i jamstvo

Treba čuvati na temperaturi između 5°C i 35°C u originalnoj, pravilno zatvorenoj ambalaži i dalje od izravnog izlaganja toplini. Proizvod je stabilan 12 mjeseci.

Niske temperature skladištenja (posebno tijekom zime) uzrokuju značajno reverzibilno zgušnjavanje i, posljedično, otežanu distribuciju. Dobro promiješajte prije upotrebe.

Tehničke i fizičke karakteristike

Izgled: fluid crvenkaste boje

Viskozitet: 250 - 320 mPa.s

Sadržak suhe tvari: 43 - 46 %