

Winblok N 10.60 je kontaktno ljepilo na bazi polikloroprena (kaučuka) i smola u otopini, sa srednje dugim otvorenim vremenom i dobrom toplinskom otpornošću, namijenjeno za obućarstvo, galanteriju, tapetarstvo, drvodjelstvo (furniranje, kantiranje), postavljanje zidnih, stropnih i podnih obloga, autoindustriju itd.

Winblok N 10.60 je prikladan za lijepljenje različitih materijala: kože, drva, prirodnih i sintetičkih tkanina, netkanih tekstilnih tkanina, EVA, kože i recikliranih materijala, kartona i celuloznih vlakana, polistirena, ekspanziranih materijala.

Nanesite, ručno ili automatskim sustavima, jednolični sloj Winbloka N 10.60 na obje površine kako bi se zalijepile, bez prašine ili ostataka masnoće. Pričekajte od 15 do 30 minuta (ovisno o uvjetima u prostoriji), a zatim spojite primjenjujući precizan pritisak, također ručno.

Suhi proizvod je bez mirisa, fleksibilan i svijetle žućkaste boje. Lijepljenje s Winblokom N 10.60 pokazuje dobru mehaničku otpornost i otpornost na starenje. U slučaju da postoji potreba za provjerom sile prijanjanja vlačnim ispitivanjima, uzmite u obzir da je konačna ljepljivost nakon najmanje 48 sati.

Pakiranje - Isporučuje se u metalnim limenkama od 16 kg neto, 4,5 kg neto, 850 g neto

Pažnja!! Winblok N 10.60 je lako zapaljiv. Osigurajte da je sva oprema koja se koristi za rukovanje pravilno uzemljena kako biste izbjegli izravno izlaganje izvorima topline.

Skladištenje i jamstvo

Winblok N 10.60 treba skladištiti na temperaturama između 5°C i 35°C, u originalnim, zatvorenim spremnicima, u dobro prozračenim prostorijama, izbjegavajući izravno izlaganje izvorima topline. Proizvod je stabilan 12 mjeseci u tim uvjetima. Posebno niske temperature skladištenja (prije svega tijekom zime) uzrokuju znatno reverzibilno zgušnjavanje proizvoda i, posljedično, otežanu distribuciju. Dobro promiješajte prije upotrebe.

Fizičke i tehničke karakteristike:

Izgled: žućkastosmeđa tekućina

Viskozitet: 2300-2700 mPa.s

Sadržaj suhe tvari: 20-23%