

Winblok N10.95 je polikloroprensko ljepilo u otopini, vrlo tekuće za prskanje ili valjak, s visokom toplinskom otpornošću.

Winblok N 10.95 TF prikladan je za lijepljenje raznih materijala kao što su plastični laminati, metalni laminati, drvo i lazurni premaz, prirodne i sintetičke tkanine, poliuretanske i polieterske pjene, guma, pjenasta guma, koža i reciklirani materijali.

Upute za uporabu

Provjerite jesu li površine materijala koji se lijepe čiste, suhe i bez ostataka prašine, masnoće ili drugih nečistoća; na kraju operite odgovarajućim sredstvom za odmašćivanje. Ljepilo se prska na obje površine s udaljenosti od oko 30 - 50 cm, prilagođavajući miješanje i oblik mlaza na mlaznici kako bi se proizvod rasporedio u dovoljnoj količini i ravnomjerno. Za tu svrhu preporučuje se korištenje pištolja za prskanje s promjerom mlaznice između 1,8 i 2,1 mm, s tlakom od 3-5 atm. Nakon što pričekate isparavanje otapala (5 do 10 minuta ovisno o temperaturi okoline), temeljito spojite površine za prešanje. Bitno je da premazane površine budu bez tragova otapala prije zatvaranja, posebno u slučaju lijepljenja neupijajućih materijala, jer u suprotnom može doći do neželjenog stvaranja mjehurića koji mogu negativno utjecati na čvrstoću spoja.

Winblok N 10.95 TF može se razrijediti odgovarajućim Winsol D 62.30 koji je također prikladan za pranje opreme i čišćenje radnih površina.

Winblok N 10.95 TF nakon sušenja izgleda čvrsto, elastično, otporno na starenje, vlagu i niske temperature. Početno stvrdnjavanje u trenutku sastavljanja je vrlo dobro. Sva ispitivanja vlačne čvrstoće moraju se provesti 48 sati nakon lijepljenja. Ne preporučuje se za lijepljenje plastificiranog PVC-a i njegovih derivata, jer s vremenom plastifikatori sadržani u tim proizvodima mogu prodrijeti u sloj ljepila, čime se narušava čvrstoća spoja. Ambalaža

Metalne limenke od 16 kg neto i 850 g neto, bačve od 170 kg neto, bačve od 45 kg neto i spremnici od 800 kg...

Pažnja!! Winblok N 10.95 TF je lako zapaljiv: osigurajte da je sva oprema koja se koristi za kretanje pravilno uzemljena kako bi se spriječilo nakupljanje elektrostatskog naboja.

Skladištenje i jamstvo

Winblok N 10.95 TF treba čuvati na temperaturi između 5°C i 35°C u originalnoj ambalaži, pravilno zatvorenoj i dalje od izravnog izlaganja toplini. Proizvod je stabilan 12 mjeseci. Dobro promiješajte prije upotrebe.

Fizičke i tehničke karakteristike:

Izgled: žućkasta ili crvenkasta tekućina (ovisno o smoli)

Viskozitet: 350 – 550 mPa.s

Sadržaj suhe tvari: 19-21%

Temperaturna otpornost: oko 110 st. Celzijusa